

## 7.7 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные ГОСТ 8733-74

Стандарт распространяется на холоднодеформированные и теплодеформированные бесшовные стальные трубы общего назначения из углеродистой и легированной стали.

### **Классификация.**

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные изготавливают из углеродистой и легированной стали по ГОСТ 1050, ГОСТ 14959, ГОСТ 4543, ГОСТ 19281.

**В зависимости от показателей качества трубы** должны изготавливаться следующих групп:

**Б** – с нормированием химического состава;

**В** – с нормированием механических свойств и химического состава;

**Г** – с нормированием химического состава и контроля механических свойств на образцах.

**Д** – с нормированием испытательного гидравлического давления;

**Е** – после специальной термической обработки.

Трубы изготавливаются термически обработанными.

Без термической обработки изготавливаются трубы, у которых отношение наружного диаметра  $D_n$  к толщине стенки  $s$  равно 50 и более.

Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев.